

Tabel 3 — Minimale deklaagdikte en massa voor monsters die niet zijn gecentrifugeerd

Voorwerp en dikte voorwerp	Plaatselijke deklaagdikte (minimum) ^a	Plaatselijke deklaagmassa (minimum) ^b	Gemiddelde deklaagdikte (minimum) ^c	Gemiddelde deklaagmassa (minimum) ^b
	µm	g/m ²	µm	g/m ²
Staal > 6 mm	70	505	85	610
Staal > 3 mm tot ≤ 6 mm	55	395	70	505
Staal ≥ 1,5 mm tot ≤ 3 mm	45	325	55	395
Staal < 1,5 mm	35	250	45	325
Gietstukken ≥ 6 mm	70	505	80	575
Gietstukken < 6 mm	60	430	70	505
<p>OPMERKING Deze tabel is voor algemeen gebruik; afzonderlijke productnormen kunnen andere eisen waaronder afwijkende diktecategorieën bevatten. Eisen voor plaatselijke en gemiddelde deklaagmassa in deze tabel dienen ter informatie bij geschillen.</p>				
<p>^a Zie 3.8. ^b Gelijkwaardige deklaagmassa bij een nominale deklaagdichtheid van 7,2 g/cm³ (zie bijlage D). ^c Zie 3.9.</p>				